

DOI: 10.25990/archiveras.mc-2020.b4f7-vf41

*Е. М. Шепилова, Ю. П. Баскакова, Е. И. Носова  
Санкт-Петербургский институт истории РАН*

*Е. В. Бахвалова, Л. А. Пьянкова  
АО «Научные приборы»*

**ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ДЕФЕКТОВ  
НЕГАТИВОВ НА ПРИМЕРЕ КОЛЛЕКЦИИ  
А. Д. ЛЮБЛИНСКОЙ ИЗ СОБРАНИЯ СПБИИ РАН**

В процессе обследования коллекции негативов на стекле были проведены обеспыливание и удаление загрязнений с оборотной стороны негативов. Микроскопические исследования выявили основные технологические дефекты, как фотоэмulsionи, так и фотостекол, повреждения, образовавшиеся в процессе бытования и старения. Исследование повреждений фотоэмulsionий в виде серебристой металлизации поверхности, а также белесых налетов методами рентгенофлуоресцентного анализа и рентгеновской дифрактометрии показало наличие в них металлического серебра (Ag), сульфида серебра ( $\text{Ag}_2\text{S}$ ), серы ( $\text{S}_2$ ), соединений ртути.

*Ключевые слова:* негатив, фотоэмulsionия, фотостекло, дефекты, повреждения, металлизация серебра, РФЛА.

*Ye. M. Shepilova, Yu. P. Baskakova, E. I. Nosova  
St. Petersburg Institute of History of the RAS*

*Ye. V. Bakhvalova, L. A. Pyankova  
Joint-Stock Company «Scientific Instruments»*

**DAMAGE AND DEFECTS RESEARCH OF GLASS NEGATIVES  
BY THE EXAMPLE OF A. D. LYUBLINSKAYA COLLECTION OF  
ST. PETERSBURG INSTITUTE OF HISTORY OF THE RAS**

In the course of examining a collection of glass negatives, they were dedusted and cleaned from the reverse side. Microscopic examination revealed the main technological defects of both photo emulsion and photographic glasses, as well as the damage caused while using and storing. The damage study of photo emulsion in the form of silver metallization on the surface, as well as white stripes, by X-ray fluorescence and X-ray diffraction analyses revealed the presence of metallic silver (Ag), silver sulfide ( $\text{Ag}_2\text{S}$ ), sulfur ( $\text{S}_2$ ), compounds of mercury.

*Key words:* negative, photographic emulsion, photographic glass, defects, damage, silver metallization, XRF.

Исследование дефектов и повреждений негативов на стекле проводилось в рамках обследования физического состояния коллекции негативов на стекле ф. 13 (колл. А. Д. Люблинской) из собрания СПБИИ РАН.

Негативы на стекле представляют собой сложный, многослойный, химически неоднородный объект хранения, состоящий из стеклянной подложки и эмульсионного светочувствительного слоя. Поэтому отличают дефекты, сформировавшиеся при производстве стекла и фотоэмulsionии, от повреждений, образовавшихся в процессе бытования негативов. Специализированные фотостекла достаточно инертны и не вступают в химические реакции с реагентами<sup>1</sup>, участвующими в фотохимических процессах. Они получают в основном механические повреждения, тогда как фотоэмulsionия может иметь механические, физико-химические и биологические повреждения<sup>2</sup>.

Визуальный осмотр коллекции показал необходимость проведения мероприятий по консервации негативов. Проведены обеспыливание стекол, удаление пастозно лежащих загрязнений, жирных пятен и отпечатков пальцев со стороны стекла ватным тампоном, смоченным в спиртоводном растворе (ил. 1 на цв. вкл.). Все негативы в коробках переложены микалентной бумагой. Выявлены и изолированы два негатива с практически полностью отслоившейся эмульсией, нуждающиеся в закреплении ее на стекле (ил. 2 на цв. вкл.). Негативы хранятся в оригинальных коробках, в которых когда-то продавались фотостекла, изготовленных из дешевого картона, содержащего древесную массу, что не соответствует требованиям, предъявляемым к материалам для хранения фотодокументов. Упаковка для них должна быть изготовлена из химически инертного материала, состоящего на 87 % из  $\alpha$ -целлюлозы, не содержащего лигнина и имеющего pH в диапазоне от 7,2 до 9,5<sup>3</sup>.

Микроскопия<sup>4</sup> фотостекол негативов позволила обнаружить не только наличие повреждений, появившихся в процессе их бытования, но технологические дефекты, такие как пузыри, различной формы и размера: круглые и вытянутые (ил. 3а на цв. вкл.), крупные и мелкие («мошки»), единичные и вуали (множество «мошек») (ил. 3б на цв. вкл.); тонкие параллельные полосы, создающие впечатление волнистости поверхности стекла, а также

<sup>1</sup> Гинка Н. Л. Общая химия : учеб. пособие для вузов / под ред. А. И. Ермакова. Изд. 29-е. М., 2002.

<sup>2</sup> Чернова Н. В. Идентификация повреждений архивных фотодокументов — необходимое условие для их правильного хранения и успешной реставрации // Миллеровские чтения: К 285-летию Архива Российской академии наук : сб. науч. статей по материалам Международной научной конференции, 23–25 апреля 2013 г., Санкт-Петербург / отв. ред. И. В. Тункина. СПб., 2013. С. 423–428. (Ad fontes. Материалы и исследования по истории науки ; вып. 4); Карский И. М. Некоторые аспекты реставрации фотодокументов // Российский государственный архив кинофотодокументов. URL: <http://www.rgakfd.ru/doklady-soobshcheniya/karsky-nekotorye-aspekty-restavracii-fotodokumentov> (дата обращения: 26.10.2021).

<sup>3</sup> Lévedrin B., Gandolfo J.-P., Monod S. Les collections photographiques: Guide de conservation préventive. Paris, 2000; Лаведрин Б., Гандольфо Ж.-П., Монод С. Руководство по профилактической консервации фотографических коллекций : в 2 т. / пер. с фр. И. И. Потапова. Т. 1. СПб., 2013; Шепилова Е. М. Упаковочные материалы для фотодокументов // Рекомендации по работе с фотодокументами, входящими в составы государственных фондов Российской Федерации. СПб., 2012. С. 31–34.

<sup>4</sup> Исследования выполнялись на микроскопе Olympus SZX10.

прочие неоднородности и включения<sup>5</sup>. Из-за неправильного хранения или неосторожного обращения на поверхности стекол некоторых негативов образовались потертости и царапины (ил. 4 на цв. вкл.), а по краям, особенно по углам, — трещины и сколы (ил. 5 на цв. вкл.).

Обследование фотоэмulsionционного слоя выявило наличие значительного количества дефектов, связанных с технологией и профессионализмом нанесения фотоэмulsionии, таких как неоднородность эмульсии, так называемые вуали; воздушные пузыри как внутри эмульсии, так и лопнувшие, с образованием отверстий разной величины (ил. 6 на цв. вкл.); сидры и срывы мокрой эмульсии в процессе ее формирования, с образованием утрат (ил. 7 на цв. вкл.), иногда даже с наложением фрагментов эмульсии на ее основной слой; посторонние включения (ил. 8 на цв. вкл.). В результате неправильного хранения и неосторожного обращения на поверхности эмульсии значительного количества негативов наблюдаются потертости и царапины (ил. 9 на цв. вкл.); на некоторых негативах в результате увлажнения происходит ретикуляция эмульсии (образование воланов и складок по краю негатива) (ил. 10 на цв. вкл.). Встречаются также растрескивание и отслоение эмульсии от стекла.

На поверхности фотоэмulsionии ряда негативов имеются белесые налеты: белые — это кальциевая сетка, состоящая из мельчайших частиц углекислой извести<sup>6</sup>, желтоватые или сероватые — продукты кристаллизации соединений серы<sup>7</sup>, которые активно образуются по местам нарушения поверхностного слоя эмульсии. Микроскопические методы исследования наглядно демонстрируют, что малейшее нарушение поверхностного слоя фотоэмulsionии является центром кристаллизации, причем образование кристаллов чаще всего сначала идет по контуру повреждения и только потом разрастается вширь (ил. 11 на цв. вкл.).

Рентгенофлуоресцентный анализ (РФЛА)<sup>8</sup> отдельных участков фотоэмulsionии негативов позволил определить поэлементный состав белесых налетов и серебристой металлизации на ее поверхности. На всех спектрах стеклянных фотонегативов XX в., даже со стороны эмульсии, доминирующим пиком является пик кальция (Ca). Это обусловлено тем, что оксид кальция (CaO) является одним из основных стеклообразующих элементов силикатного стекла.

<sup>5</sup> ГОСТ Р 54494-2011. Тара стеклянная. Дефекты стекла и изделий из него. Термины и определения. М., 2012. URL: <http://docs.cntd.ru/document/1200088156> (дата обращения: 26.10.2021); Дефекты стеклянных и керамических изделий // Студенческая библиотека онлайн. URL: [https://studbooks.net/830624/marketing/defekty\\_steklyannyyh\\_keramicheskikh\\_izdeliy](https://studbooks.net/830624/marketing/defekty_steklyannyyh_keramicheskikh_izdeliy) (дата обращения: 26.10.2021).

<sup>6</sup> Кальциевая сетка // Энциклопедия классической фотографии. URL: <http://fotoatelier.ru/k/654-kalcievaya-setka.html> (дата обращения: 26.10.2021); Журба Ю. И. и др. Краткий справочник фотолюбителя. М., 1984. (См.: Раздел шестой : Обработка фотоматериалов. V. Возможные дефекты изображения. 1. На негативе. URL: <http://istoriya-foto.ru/books/item/f00/s00/z0000005/st179.shtml> (дата обращения: 26.10.2021)).

<sup>7</sup> Мархилевич К. И., Яштолд-Говорко В. А. Фотографическая химия. М., 1956.

<sup>8</sup> Исследования выполнялись на рентгенофлуоресцентном микроскопе-микрозонде РАМ-30μ (производство АО «Научные приборы, Россия»).

На спектрах фотоэмulsionии с серебристой металлизацией поверхности (рис. 1) наиболее значимым пиком, после пика кальция, является пик серебра, что вполне закономерно при галогенсеребряном фотографическом процессе. Также в фотоэмulsionии негативов содержатся химические элементы: железо (Fe), сера (S), хром (Cr) и медь (Cu), а также бром (Br), хлор (Cl) и йод (I). Три последних элемента тоже являются составной частью фотоэмulsionии и нередко используются в смеси галогенидов серебра в различной пропорции. Сера входит в состав фиксажа тиосульфата натрия ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ). Железо, хром и медь — в состав усилителей негативов: железоаммиачные квасцы ( $\text{Fe}_2(\text{NH}_4)_2(\text{SO}_4)_4 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$ ) и хромокалиевые квасцы ( $\text{Cr}_2\text{K}_2(\text{SO}_4)_4 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$ ), последние также используются для дубления желатина. В медный усилитель входят бромная медь ( $\text{CuBr}_2$ ) и сернокислая медь ( $\text{CuSO}_4$ )<sup>9</sup>. То, что данные элементы относятся к эмульсии, а не к стеклу, подтверждают исследования эмульсии негатива с белесым налетом. На спектре эмульсии данного негатива в области белесого налета (рис. 2) основным пиком является пик серебра, пики железа, хрома, меди и серы стали более значимы, а кальций имеет меньшую интенсивность, чем на других негативах: это говорит о том, что белесый налет экранирует элементы стекла. На спектре эмульсии, на поверхности которой образовались серебристые пятна в виде капелек с розоватым отливом, в отличие от других образцов появился пик ртути (рис. 3). Хлорид ртути ( $\text{HgCl}_2$ ) — сулему используют для усиления негативов. Карттирование фрагмента эмульсии, содержащей ртуть, наглядно показывает распределение элементов по образцу (ил. 12 на цв. вкл.). Ртуть и сера концентрируются в центре пятна, а кальций интенсивнее просматривается в тех местах, где меньше серебра.






Рис. 1. Спектр РФЛА фотоэмulsionии с серебристой металлизацией поверхности

<sup>9</sup> Кириллов Н. И. Основы процессов обработки светочувствительных материалов. М., 1954; Карабанов А. С. Фотографический справочник. Стalingрад, 1961.



Ил. 13. Спектр РФлА фотоэмulsionии с белесым налетом на поверхности



Ил. 14. Спектр РФлА серебристых пятен с розоватым отливом на поверхности фотоэмulsionии

Наличие кристаллического серебра и сульфида серы на эмульсии негативов на стекле с серебристой и золотисто-рыжей металлизацией поверхности, а также негативов с белесыми налетами было выявлено методом рентгеновской дифрактометрии<sup>10</sup> (ил. 13, 14 на цв. вкл.). По результатам

<sup>10</sup> Исследования выполнялись на рентгеновском дифрактометре «Дифрей-401» (производство АО «Научные приборы, Россия»).

исследования была рассчитана степень кристалличности. Исследования показали, что в эмульсии негативов с серебристой металлизацией по поверхности содержится серебро ( $\text{Ag}$ ) с высокой степенью кристалличности, а с золотисто-рыжей металлизацией — в основном сульфид серебра ( $\text{Ag}_2\text{S}$ ), и степень кристалличности в десятки раз ниже. В эмульсии негативов с белесым налетом содержится смесь серебра и соединений серебра с серой, с высокой степенью кристалличности.

Исследование фотоэмulsionи показало, что ее химический состав неоднороден и зависит, по-видимому, от того, какие химические вещества использовались при проявлении, закреплении, усилении или ослаблении негативов.

В фотоэмulsionи исследуемых негативов активно протекают процессы химического старения. Значительная часть негативов имеет серебристый с золотистой рыжиной по краям налет на поверхности фотоэмulsionи — происходит кристаллизация серебра, встречается также и белесый налет, содержащий в основном соединения серебра с серой. Биологические повреждения в исследуемой коллекции не были обнаружены.

Исследование физического состояния коллекции негативов на стекле показало, что для обеспечения сохранности необходимо перевести ее в режим фазового хранения, т. е. поместить в микроклиматические контейнеры из бескислотного картона, тем самым завершив основной этап превентивной консервации.

#### Список литературы

- Глинка Н. Л. Общая химия : учеб. пособие для вузов / под ред. А. И. Ермакова. Изд. 29-е. М., 2002.*
- ГОСТ Р 54494-2011. Тара стеклянная. Дефекты стекла и изделий из него. Термины и определения. М., 2012. URL: <http://docs.cntd.ru/document/1200088156> (дата обращения: 26.10.2021).
- Дефекты стеклянных и керамических изделий // Студенческая библиотека онлайн. URL: [https://studbooks.net/830624/marketing/defekty\\_steklyannyyh\\_keramicheskikh\\_izdeliy](https://studbooks.net/830624/marketing/defekty_steklyannyyh_keramicheskikh_izdeliy) (дата обращения: 26.10.2021).
- Журба Ю. И. и др.** Краткий справочник фотолюбителя. М., 1984. (См.: Раздел шестой : Обработка фотоматериалов. В. Возможные дефекты изображения. 1. На негативе. URL: <http://istoriya-foto.ru/books/item/f00/s00/z0000005/st179.shtml> (дата обращения: 26.10.2021)).
- Кайбанов А. С.** Фотографический справочник. Стalingrad, 1961.
- Кальциевая сетка // Энциклопедия классической фотографии. URL: <http://fotoatelier.ru/k/654-kalcievaya-setka.html> (дата обращения: 26.10.2021).
- Карский И. М.** Некоторые аспекты реставрации фотодокументов // Российский государственный архив кинофотодокументов. URL: <http://www.rgakfd.ru/doklady-soobshchenija/karsky-nekotorye-aspekty-restavracii-fotodokumentov> (дата обращения: 26.10.2021).
- Кириллов Н. И.** Основы процессов обработки светочувствительных материалов. М., 1954.
- Лаведрин Б., Гандольфо Ж.-П., Моно С.** Руководство по профилактической консервации фотографических коллекций : в 2 т. / пер. с фр. И. И. Потапова. Т. 1. СПб., 2013.
- Мархилевич К. И., Яштолд-Говорко В. А.** Фотографическая химия. М., 1956.

*Чернова Н. В. Идентификация повреждений архивных фотодокументов — необходимое условие для их правильного хранения и успешной реставрации // Миллеровские чтения: К 285-летию Архива Российской академии наук : сб. науч. статей по материалам Международной научной конференции, 23–25 апреля 2013 г., Санкт-Петербург / отв. ред. И. В. Тункина. СПб., 2013. С. 423–428. (Ad fontes. Материалы и исследования по истории науки ; вып. 4).*

*Шепилова Е. М. Упаковочные материалы для фотодокументов // Рекомендации по работе с фотодокументами, входящими в составы государственных фондов Российской Федерации. СПб., 2012. С. 31–34.*

*Lévedrin B., Gandolfo J.-P., Monod S. Les collections photographiques: Guide de conservation preventive. Paris, 2000.*